

Prüfstaub DIN EN 60068-2-68

für Prüfung in Anlehnung an Pkt 6.1.4.1. Variante 3 Sand

für Test Methode Lc1 Material: Quarz SiO_2

Test Dust DIN EN 60068-2-68

for tests in accordance to Point 6.1.4.1. Variant 3 Sand

for test method Lc1 material: Quartz SiO_2

Norm-Vorgabe Specification

< 850 μm	ca. 100 Ma-%
< 590 μm	98,3 bis 93,3 Ma-%
< 420 μm	83,5 bis 74,5 Ma-%
< 297 μm	46,5 bis 43,5 Ma-%
< 210 μm	17,9 bis 15,9 Ma-%
< 149 μm	5,2 bis 4,2 Ma-%

Mischung KSL – basierend auf vorhandenen Sieben Mixture KSL – based on available sieves

< 850 μm	100 Ma-%
< 600 μm	99 bis 93 Ma-%
< 400 μm	84 bis 74 Ma-%
< 300 μm	47 bis 43 Ma-%
< 200 μm	18 bis 15 Ma-%
< 150 μm	6 bis 4 Ma-%

Bestell-Nr./order no.: TEST-041

Verpackung/packaging: 1 kg Beutel/bag