



Prüfstaub DIN EN 60068-2-68

für Prüfung in Anlehnung an Pkt 6.1.4.1. Variante 2 Grober Staub

für Test Methode Lc1 Material: Quarz SiO₂

Test Dust DIN EN 60068-2-68

for tests in accordance to Point 6.1.4.1. Variant 2 Coarse Dust

for test method Lc1 material: Quartz SiO₂

Norm-Vorgabe Specification

< 150 µm	100 bis 99 Ma-%
< 105 µm	86 bis 76 Ma-%
< 75 µm	70 bis 60 Ma-%
< 40 µm	46 bis 35 Ma-%
< 20 µm	30 bis 20 Ma-%
< 10 µm	19 bis 11 Ma-%
< 5 µm	11 bis 5 Ma-%
< 2 µm	5 bis 1,5 Ma-%

Mischung KSL – Siebanalyse / Laserbeugung Mixture KSL – sieve analysis / laser diffraction

< 150 µm	100 bis 99 Ma-%
< 106 µm	86 bis 76 Ma-%
< 75 µm	70 bis 60 Ma-%
< 40 µm	~ 46 Ma-%
< 20 µm	~ 30 Ma-%
< 10 µm	~ 19 Ma-%
< 5 µm	~ 12 Ma-%
< 2 µm	~ 5,5 Ma-%

Bestell-Nr./order no.: TEST-085

Verpackung/packaging: 1 kg Beutel/bag

Diese Produktinformation stellt keine Spezifikation dar. This product information is no specification.