



## Prüfstaub KSL 14027

### Zusammensetzung:

- ~ 25 % Quarzstaub
- ~ 25 % Gips
- ~ 25 % Zement
- ~ 25 % Ziegelstaub

Korngrößenverteilung zwischen 0 und 500 µm

zur Simulation von Baustellenschmutz

## Test dust KSL 14027

### Composition:

- ~ 25 % quartz dust
- ~ 25 % gypsum
- ~ 25 % cement
- ~ 25 % brick dust

Particle size distribution between 0 and 500 microns

for the simulation of construction dirt

Bestell-Nr./order no.: TEST-027

Verpackung/packaging: 1 kg Beutel/bag

Diese Produktinformation stellt keine Spezifikation dar. This product information is no specification.