

Prüfstaub / Test dust TE KSL220

Prüfstaubalternative zu Turkish Emery Grit 220 mit vergleichbarer Eigenschaft und ähnlicher Kornverteilung.

Alternative Test dust to Turkish Emery Grit 220 with comparable properties and similar particle size distribution.

Zusammensetzung / Composition:

Al_2O_3	~95,0 %
SiO_2	~0,7 %
Fe_2O_3	<0,2 %
TiO_2	~2,6 %
MgO	<0,9 %
CaO	<0,9 %

<i>Härte/ hardness:</i>	<i>Mohs 9</i>
<i>Partikelform / particle shape:</i>	<i>scharfkantig / sharp, angular</i>
<i>Farbe / colour:</i>	<i>braun / brown</i>
<i>Schüttdichte / bulk density:</i>	<i>~ 1688 g/l</i>

Korngrößenverteilung / particle size distribution:

<i>x10</i>	<i>~ 35 μm</i>
<i>x50</i>	<i>~ 64 μm</i>
<i>x90</i>	<i>~ 98 μm</i>

Bestell-Nr./order no.: TEST-096

Verpackung/packaging: 1 kg Beutel/bag