

Kaolin KSL 520

Alternative zu Bell Dark Ball Clay / *alternative to Bell Dark Ball Clay*

Prüfstaub mit folgender Charakteristik:

Test dust with the following characteristics:

Zusammensetzung / *composition:*

SiO ₂	ca. 50 %
Al ₂ O ₃	ca. 35 %
K ₂ O	ca. 1.5 %
Fe ₂ O ₃	ca. 0.5 %
TiO ₂	ca. 0.5 %
Na ₂ O	ca. 0.2 %
Glühverlust/ <i>ignition loss</i>	ca. 12 %

Korngrößenverteilung / *particle size distribution:*

X ₁₀	≈	1 - 2 μm
X ₅₀	≈	5 - 7 μm
X ₉₀	≈	20 - 25 μm

Bestell-Nr. / *order no.:* TEST-120

Verpackung / *packaging:* 1 kg Beutel / *bag*
20 kg Karton / *carton*

Diese Produktinformation stellt keine Spezifikation dar. This product information is no specification.