



Arizona-Staub SAE J726 fein / Arizona-Staub SAE J726 grob

synthetisch hergestellt

Korngrößenverteilung und Zusammensetzung orientiert sich an der Vorgabe der SAE J726 REV. JUN93 Table 4

Arizona dust SAE J726 fine / Arizona dust SAE J726 coarse

synthetically

particle size distribution and composition based on the specification of the SAE J726 REV. JUN93 Table 4

Auszug aus der Norm / Extract from specification:

Table 1

Chemical analysis: % of weight

<i>SiO₂</i>	<i>65-76</i>
<i>Al₂O₃</i>	<i>11-17</i>
<i>Fe₂O₃</i>	<i>2,5-5,0</i>
<i>Na₂O</i>	<i>2-4</i>
<i>CaO</i>	<i>3-6</i>
<i>MgO</i>	<i>0,5-1,5</i>
<i>TiO₂</i>	<i>0,5-1, 0</i>
<i>V₂O₃</i>	<i>0,10</i>
<i>ZrO</i>	<i>0,10</i>
<i>BaO</i>	<i>0,10</i>
<i>Loss on Ignition</i>	<i>2-4</i>

Table 4

particle size distribution by weight%:

<i><u>particle size in μm</u></i>	<i><u>fine</u></i>	<i><u>coarse</u></i>
<i>0-5</i>	<i>39 \pm 2</i>	<i>12 \pm 2</i>
<i>5-10</i>	<i>18 \pm 3</i>	<i>12 \pm 3</i>
<i>10-20</i>	<i>16 \pm 3</i>	<i>14 \pm 3</i>
<i>20-40</i>	<i>18 \pm 3</i>	<i>23 \pm 3</i>
<i>40-80</i>	<i>9 \pm 3</i>	<i>30 \pm 3</i>
<i>80-200</i>	<i>---</i>	<i>9 \pm 3</i>

Bestell-Nr./order no.: ARIZ-FEIN / ARIZ-GROB

Verpackung/packaging: 0,5 kg Beutel/bag