

Blowing Dust gemäß MIL-STD-810

= 140 mesh silica flour

**Prüfstaub für Prüfung nach MIL-STD-810H
Method 510.7 Point 4.1.1.4 d. (2)**

Auszug aus der Norm:

97-99% Gewichtsanteile Siliziumdioxid SiO₂

100 Gew.-% <150 µm mit einer mittleren Partikelgröße (50 Gew.-%) von 20 ±5 µm.

Der Prüfstaub entspricht auch den früheren Normvorgaben MIL-STD-810 C bis G.

Blowing Dust in accordance with MIL-STD-810

= 140 mesh silica flour

**Test dust for testing according to MIL-STD-810H
Method 510.7 Point 4.1.1.4 d. (2)**

Extract from specification:

97-99% by weight silicon dioxide SiO₂

100 % by weight less than 150 µm with a median diameter (50 % by weight) of 20 ±5 µm.

The test dust correspond as well the previous standards MIL-STD-810 C to G.

Bestell-Nr./order no.: TEST-007

Verpackung/packaging: 1 kg Beutel/bag