

Prüfstaub DIN EN 60068-2-68

für Prüfung in Anlehnung an Pkt 6.1.4.1. Variante 3 Sand

für Test Methoden Lc1 und Lc2

Material: Quarz SiO₂

Test Dust DIN EN 60068-2-68

for tests in accordance to Point 6.1.4.1. Variant 3 Sand

for test methods Lc1 and Lc2

material: Quartz SiO₂

Norm-Vorgabe

Specification

< 850 µm	ca. 100 Ma-%
< 590 µm	98,3 bis 93,3 Ma-%
< 420 µm	83,5 bis 74,5 Ma-%
< 297 µm	46,5 bis 43,5 Ma-%
< 210 µm	17,9 bis 15,9 Ma-%
< 149 µm	5,2 bis 4,2 Ma-%

Mischung KSL – basierend auf vorhandenen Sieben

Mixture KSL – based on available sieves

< 850 µm	100 Ma-%
< 600 µm	99 bis 93 Ma-%
< 400 µm	84 bis 74 Ma-%
< 300 µm	47 bis 43 Ma-%
< 200 µm	18 bis 15 Ma-%
< 150 µm	6 bis 4 Ma-%

Bestell-Nr./order no.: TEST-041

Verpackung/packaging: 1 kg Beutel/bag