

Prüfstaub KSL 15088

grobe Sandmischung z.B. für Tests im Bereich von Achs- und Fahrwerksystemen für Nutzfahrzeugen

Zusammensetzung

- ~ 10 % Quarzstaub 0-100 µm
- ~ 16,5 % Streusalz (NaCl)
- ~ 5 % Quarzsand < 1 mm
- ~ 3,5 % Quarzsand < 2 mm
- ~ 65 % Kaolin

Test dust KSL 15088

coarse sand mixture for instance for tests of trailer axles and suspension systems

Composition:

- ~ 10 % quartz dust 0-100 µm
- ~ 16,5 % Roadsalt (NaCl)
- ~ 5 % quartz sand < 1 mm
- ~ 3,5 % quartz sand < 2 mm
- ~ 65 % Kaolin

Bestell-Nr./order no.: TEST-088

Verpackung/packaging: 10 kg Eimer/bucket

Diese Produktinformation stellt keine Spezifikation dar. This product information is no specification.