

Branchenvereinbarung für staubarme Druckbestäubungspuder
Industry-wide Agreement of Low-Dust Spray Powders

Unsere entsprechenden Produkte gemäß Branchenvereinbarung für staubarme Druckbestäubungspuder
Our products according to the Industry-wide Agreement of Low-Dust Spray Powders

Produktklasse Product Class	Produktname Product Name	Material	Median (µm)	Anteil/ Proportion < 10 µm (Vol %)
Fein/ fine	K4/15	Calciumcarbonat	18,3	7,3
	K4plus/15	Calciumcarbonat	19,5	7,1
	S5/16	Stärke / starch	17,3	8,5
	S5/20	Stärke / starch	20,6	5,9
	S5WL/16	Stärke / starch	18,7	8,1
	S5WL/20	Stärke / starch	20,7	6,9
Mittel/ medium	K4/20	Calciumcarbonat	21,2	5,4
	K4/30	Calciumcarbonat	30,9	3,6
	K4plus/20	Calciumcarbonat	22,0	4,7
	K4plus/30	Calciumcarbonat	30,4	3,3
	S5/22	Stärke / starch	23,1	3,6
	S5/30	Stärke / starch	37,3	1,6
	S5WL/22	Stärke / starch	24,4	3,3
	S5WL/30	Stärke / starch	38,4	1,9
Grob/ coarse	K4/45	Calciumcarbonat	42,9	2,8
	K4/60	Calciumcarbonat	74,3	1,3
	K4/80	Calciumcarbonat	88,1	1,8
	K4plus/45	Calciumcarbonat	43,2	3,4
	S5/45	Stärke / starch	62,1	0,0
	S5WL/45	Stärke / starch	66,0	0,6



Weitere Informationen erhalten Sie von
Further information will be available at

Kriterien des Gütesiegels für Druckbestäubungspuder — bgetem.de - BG ETEM