

Branchenvereinbarung für staubarme Druckbestäubungspuder
Industry-wide Agreement of Low-Dust Spray Powders

Unsere entsprechenden Produkte gemäß Branchenvereinbarung für staubarme Druckbestäubungspuder
Our products according to the Industry-wide Agreement of Low-Dust Spray Powders

Produktklasse Product Class	Produktname Product Name	Material	Median (µm)	Anteil/ Proportion < 10 µm (Vol %)
Fein/ fine	K4/15	Calciumcarbonat	19,2	6,9
	K4plus/15	Calciumcarbonat	18,2	7,8
	S5/16	Stärke / starch	17,6	7,3
	S5/20	Stärke / starch	20,8	6,5
	S5WL/16	Stärke / starch	18,2	8,7
	S5WL/20	Stärke / starch	19,7	7,9
Mittel/ medium	K4/20	Calciumcarbonat	22,5	4,2
	K4/30	Calciumcarbonat	29,5	2,8
	K4plus/20	Calciumcarbonat	22,0	4,5
	K4plus/30	Calciumcarbonat	30,7	3,6
	S5/22	Stärke / starch	23,1	3,5
	S5/28	Stärke / starch	33,1	2,0
	S5/30	Stärke / starch	38,1	1,7
	S5WL/22	Stärke / starch	23,4	3,7
	S5WL/28	Stärke / starch	31,2	2,0
	S5WL/30	Stärke / starch	40,0	1,9
Grob/ coarse	K4/45	Calciumcarbonat	41,9	3,3
	K4/60	Calciumcarbonat	69,1	1,1
	K4/80	Calciumcarbonat	89,3	1,6
	K4plus/45	Calciumcarbonat	48,7	3,9
	S5/45	Stärke / starch	68,0	0,0
	S5WL/45	Stärke / starch	68,3	0,7



Weitere Informationen erhalten Sie von
Further information will be available at

Kriterien des Gütesiegels für Druckbestäubungspuder — bgetem.de - BG ETEM