

Branchenvereinbarung für staubarme Druckbestäubungspuder
Industry-wide Agreement of Low-Dust Spray Powders

Unsere entsprechenden Produkte gemäß Branchenvereinbarung für staubarme Druckbestäubungspuder
Our products according to the Industry-wide Agreement of Low-Dust Spray Powders

Produktklasse Product Class	Produktname Product Name	Material	Median (µm)	Anteil/ Proportion < 10 µm (Vol %)
Fein/ fine	K4/15	Calciumcarbonat	18,2	7,9
	K4plus/15	Calciumcarbonat	19,4	7,4
	S5/16	Stärke / starch	17,5	7,7
	S5/20	Stärke / starch	20,7	6,1
	S5WL/16	Stärke / starch	18,8	8,1
	S5WL/20	Stärke / starch	20,5	7,5
Mittel/ medium	K4/20	Calciumcarbonat	22,4	3,9
	K4/30	Calciumcarbonat	29,8	2,8
	K4plus/20	Calciumcarbonat	22,4	4,9
	K4plus/30	Calciumcarbonat	31,3	3,4
	S5/22	Stärke / starch	23,5	3,2
	S5/28	Stärke / starch	30,0	2,3
	S5/30	Stärke / starch	37,5	1,8
	S5WL/22	Stärke / starch	23,3	3,4
	S5WL/28	Stärke / starch	28,3	2,7
	S5WL/30	Stärke / starch	36,4	1,9
Grob/ coarse	K4/45	Calciumcarbonat	42,0	3,5
	K4/60	Calciumcarbonat	68,0	1,2
	K4/80	Calciumcarbonat	89,7	1,7
	K4plus/45	Calciumcarbonat	43,5	3,6
	S5/45	Stärke / starch	64,1	0,0
	S5WL/45	Stärke / starch	64,3	0,0



Weitere Informationen erhalten Sie von
Further information will be available at

Kriterien des Gütesiegels für Druckbestäubungspuder — bgetem.de - BG ETEM