

Branchenvereinbarung für staubarme Druckbestäubungspuder
Industry-wide Agreement of Low-Dust Spray Powders

Unsere entsprechenden Produkte gemäß Branchenvereinbarung für staubarme Druckbestäubungspuder
Our products according to the Industry-wide Agreement of Low-Dust Spray Powders

Produktklasse Product Class	Produktname Product Name	Material	Median (µm)	Anteil/ Proportion < 10 µm (Vol %)
Fein/ fine	K4/15	Calciumcarbonat	18,3	7,4
	K4plus/15	Calciumcarbonat	17,9	7,8
	S5/16	Stärke / starch	18,3	7,5
	S5/20	Stärke / starch	20,2	8,5
	S5WL/16	Stärke / starch	18,2	8,7
	S5WL/20	Stärke / starch	20,2	7,9
Mittel/ medium	K4/20	Calciumcarbonat	23,4	3,7
	K4/30	Calciumcarbonat	30,4	2,4
	K4plus/20	Calciumcarbonat	22,9	4,2
	K4plus/30	Calciumcarbonat	30,2	2,9
	S5/22	Stärke / starch	23,2	3,3
	S5/28	Stärke / starch	33,0	2,0
	S5/30	Stärke / starch	38,8	1,6
	S5WL/22	Stärke / starch	23,9	3,4
	S5WL/28	Stärke / starch	32,9	1,8
	S5WL/30	Stärke / starch	40,1	1,5
Grob/ coarse	K4/45	Calciumcarbonat	44,1	2,3
	K4/60	Calciumcarbonat	62,7	1,3
	K4/80	Calciumcarbonat	84,2	1,7
	K4plus/45	Calciumcarbonat	44,3	4,0
	S5/45	Stärke / starch	64,8	0,0
	S5WL/45	Stärke / starch	64,5	0,0

Weitere Informationen erhalten Sie von
Further information will be available at



Kriterien des Gütesiegels für Druckbestäubungspuder — bgetem.de - BG ETEM