

**Branchenvereinbarung für staubarme Druckbestäubungspuder**  
**Industry-wide Agreement of Low-Dust Spray Powders**

Unsere entsprechenden Produkte gemäß Branchenvereinbarung für staubarme Druckbestäubungspuder  
Our products according to the Industry-wide Agreement of Low-Dust Spray Powders

<b>Produktklasse</b> <b>Product Class</b>	<b>Produktname</b> <b>Product Name</b>	<b>Material</b>	<b>Median</b> <b>(µm)</b>	<b>Anteil/ Proportion</b> <b>&lt; 10 µm (Vol %)</b>
<b>Fein/ fine</b>	K4/15	Calciumcarbonat	18,5	6,9
	K4plus/15	Calciumcarbonat	18,4	7,0
	S5/16	Stärke / starch	18,2	7,0
	S5/20	Stärke / starch	20,3	5,8
	S5WL/16	Stärke / starch	17,7	8,4
	S5WL/20	Stärke / starch	20,7	6,4
<b>Mittel/ medium</b>	K4/20	Calciumcarbonat	22,0	4,2
	K4/30	Calciumcarbonat	29,8	2,4
	K4plus/20	Calciumcarbonat	23,1	4,0
	K4plus/30	Calciumcarbonat	30,5	3,2
	S5/22	Stärke / starch	22,7	3,4
	S5/28	Stärke / starch	29,7	2,2
	S5/30	Stärke / starch	37,9	1,7
	S5WL/22	Stärke / starch	23,3	3,6
	S5WL/28	Stärke / starch	33,0	1,8
	S5WL/30	Stärke / starch	39,6	1,6
<b>Grob/ coarse</b>	K4/45	Calciumcarbonat	42,0	3,1
	K4/60	Calciumcarbonat	63,3	1,5
	K4/80	Calciumcarbonat	92,2	2,0
	K4plus/45	Calciumcarbonat	44,3	3,9
	S5/45	Stärke / starch	64,2	0,0
	S5WL/45	Stärke / starch	64,8	0,9



Weitere Informationen erhalten Sie von  
Further information will be available at

Kriterien des Gütesiegels für Druckbestäubungspuder — bgetem.de - BG ETEM